

CSI. 090190

Nº DE FAMILIA
2.1ESPAZOS
PINTURAS ACRÍLICAS

ESPAZIOS SATINADO

PINTURA FLEXIBLE DE MÁXIMO RENDIMIENTO A BASE DE RESINAS VINIL ACRÍLICAS DE ALTO DESEMPEÑO PARA LA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE MUROS EN INTERIORES Y EXTERIORES.

DESCRIPCIÓN

ESPAZIOS SATINADO es una pintura en base acuosa, formulada a base de resinas vinil acrílicas emulsionadas, cargas seleccionadas, pigmentos de alta calidad y productos químicos que le confieren excelentes propiedades de lavabilidad, poder cubriente, textura sedosa y larga duración.

USOS

- Como pintura de alta calidad en superficies exteriores e interiores sobre yeso, cemento, concreto, aplazados, etc.; logrando un acabado satinado decorativo y con un excelente poder cubriente.

VENTAJAS

- El **ESPAZIOS SATINADO** reúne en una sola pintura propiedades de alto poder cubriente, flexibilidad y duración.
- Alta resistencia al lavado.
- Alto poder cubriente.
- Se diluye con agua.
- Acabado terso de fina apariencia satinada
- El **ESPAZIOS SATINADO** mantiene su elasticidad y colores brillantes durante muchos años.
- Disponible en una gran variedad de colores del sistema de igualación Espacios de Imperquimia.
- Rápido secado y buena retención de color.
- El **ESPAZIOS SATINADO** es una pintura ecológica, no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables.

FORMA DE EMPLEO

a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Si existe pintura anterior en mal estado y mal adherida, retírela.
- La superficie por pintar deberá estar seca, libre de polvo y grasas.
- Para superficies nuevas de yeso, use nuestro **ESPAZIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10x2** (Sellador para superficies porosas), mezclando hasta 5 partes de agua por una de sellador; en superficies demasiado porosas recomendamos emplear 3 partes de agua por una de **ESPAZIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10x2** y aplique con brocha o rodillo dejando secar de 1a 2 horas antes de aplicar el **ESPAZIOS SATINADO**.
- En caso que existan irregularidades en la superficie utilice **ESPAZIOS RESANADOR** para empastelar los defectos.

NOTA: Cuando la superficie sea mortero (aplanado) se tiene que dejar secar perfectamente y aplicar el sellador diluido 5 partes de agua por una de sellador dejando secar de 3 a 4 hrs. o más en clima húmedo, antes de aplicar el **ESPAZIOS SATINADO**. Cuando el aplano sea un tono muy gris, o se tengan manchas muy intensas de la pintura, se recomienda fondear con el mismo producto.

b) APlicación:

- Agite el **ESPAZIOS SATINADO** antes de usarse.
- Para aplicación con brocha o rodillo agregue un 15% de agua limpia y cuando se use equipo de aspiración, agregue como máximo un 20%. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Mejores resultados se logran aplicando dos manos de **ESPAZIOS SATINADO**, dejando secar una hora entre mano y mano.
- El secado total del **ESPAZIOS SATINADO** se obtiene en promedio a los 90 minutos (Dependiendo de las condiciones ambientales).
- Las brochas y equipos usados para la aplicación, deben lavarse con agua y jabón inmediatamente después de usarse.

RECOMENDACIONES

- No utilice el **ESPAZIOS SATINADO** en superficies sujetas a tránsito peatonal.
- No aplicar en exteriores cuando amenace lluvia o a temperaturas menores a 5°C.
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.

RENDIMIENTOS

- El **ESPAZIOS SATINADO** rinde de 6 a 9 m² por litro a dos manos, sobre superficies lisas y selladas.

PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 lts.
- Cubeta de 19 lts.
- Bote de 4 lts.
- Bote 1 lt.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
APARIENCIA	-----	LÍQUIDO VISCOSO
COLOR	-----	BLANCO Y COLORES DE LÍNEA
ACABADO	-----	SATINADO
% MATERIAL NO VOLÁTIL	ASTM D-2369	49-52 % EN PESO
DENSIDAD	ASTM D-1475	1.28-1.30 g/cc
VISCOSIDAD BROOKFIELD Ag.6:10 r.p.m.a 25°C	ASTM D-2196	12000 - 14000 cps.
LAVABILIDAD	ASTM D-2486	8,000 - 10,000 ciclos
pH	ASTM E-70	9.0 - 9.5
FINURA HEGMAN	ASTM D-1210	6 - 7
SECCADO AL TACTO a 25°C	ASTM D-1640	30 - 40 minutos
SECCADO TOTAL a 25°C	ASTM D-1640	8 hrs. (prom.)
ESTABILIDAD EN EL ENVASE	ASTM D-1849	24 meses.

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio

ALMACENAJE

En su envase cerrado protegido de los rayos solares, en lugar fresco y seco, el **ESPAZIOS SATINADO** conserva sus propiedades por dos años.



COMPROMISO ECOLÓGICO

Actualmente este producto tiene una formulación que es amigable con el medio ambiente; sin embargo, se siguen haciendo esfuerzos para la mejora continua de la formulación.

CSI. 090190

ESPACIOS SATINADO

PINTURA FLEXIBLE DE MÁXIMO RENDIMIENTO A BASE DE RESINAS VINIL ACRÍLICAS DE ALTO DESEMPEÑO PARA LA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE MUROS EN INTERIORES Y EXTERIORES.

USOS:

-Como pintura de alta calidad en superficies exteriores e interiores, logra un acabado satinado decorativo con un excelente poder cubriente.

RENDIMIENTO:

6 a 9 m² por litro a dos manos, sobre superficies lisas y selladas



TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
VOC g/l	ASTM D-3960	50.0 g/l (máximo)
REFLECTANCIA SOLAR (0-1)	ASTM C-1549	N/A
EMITANCIA TERMICA (0-1)	ASTM C-1371	N/A
INDICE DE REFLECTANCIA SOLAR (SRI)	ASTM E-1980	N/A
CONDUCTIVIDAD TERMICA W/m*K	NMX-C-181, NMX-C-258	N/A
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA ng/Pa*s*m	NMX-C-210	N/A
CONTENIDO DE RECICLADO	— — —	0%
TRANSPARENCIA RADICAL	— — —	Agua 32.5%, aditivos 3.5% agregados inertes 28%, polímero en emulsión 36%
RECICLABILIDAD	— — —	Una vez cumplido su ciclo de vida, se recomienda aplicar sobre el mismo sin retirar la pintura del mismo tipo.
CONSEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS	— — —	Con lo anterior, no genera residuos. Una vez utilizado el producto el envase vacío puede ser entregado en la tienda de nuestras bodegas para su reciclado.

LUGAR DE PRODUCCIÓN:
Carretera Federal México-Pachuca km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecamac, Ed. de México, C.P. 55755.

RADIO DE 800 KM: Ed. de México, D.F., Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Oaxaca, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit.
Gran parte del territorio de: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Sinaloa, Chiapas, Tabasco y Campeche.

LEED

ESPACIOS SATINADO

→ ESPACIOS SATINADO contribuye a aumentar la demanda de materiales de construcción y productos que se extraen y se fabrican en la región y apoya la reducción de los impactos ambientales del transporte.

El consumo de materiales regionales deberá ser del 10 y 20% extraído, procesado y fabricado regionalmente en un radio de 800 kilómetros del sitio
-Un mínimo de 10 y 20% (basado en el costo) de valor total de los materiales. (costo real de los materiales)

-Si sólo es una fracción del producto únicamente ese porcentaje (según su peso) contribuirá al valor regional.

Porcentaje local de los materiales - total del costo del material local (\$) X 100
total del costo del material (\$)

Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de Materiales y Recursos (MRc5) por el costo, debido al lugar donde se produce.

→ ESPACIOS SATINADO contribuye en la **calidad del ambiente** interior al reducir la cantidad de contaminantes que tienen mal olor, causan irritación, y son dañinos para el bienestar de los instaladores y ocupantes ya que, cumple con el bajo contenido de VOC.

Este producto cumple con los requisitos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad del Ambiente Interior (IEQc4.2)

Referencia: LEED reference guide BD+C 2009

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Alborada No. 136 10°piso, Colonia Parques del Pedregal, Del.Tlalpan, México D.F., C.P. 14010. Planta: Tecámac, Ed. de Méx., Tel. 01-779-796-2220 Fax. 01779-7963542. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737-8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probablemente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.