

QUIMICRET SF A 100

ADITIVO ACCELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIAS TEMPRANAS, AHORRADOR DE CEMENTO, SÚPER FLUIDIZANTE Y REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO (HASTA 12%).

DESCRIPCIÓN

QUIMICRET SF A 100 es un aditivo líquido de color café, hecho a partir de productos químicos seleccionados, con estabilizadores para impartir al concreto una consistencia superfluida, con gran manejabilidad, excelente reducción de agua y confiriéndole altas resistencias a edades tempranas.

El QUIMICRET SF A 100 no contiene cloruros. Cumple con la Norma ASTM C-494 TIPO F y ASTM C-1071 Tipo I.

USOS

QUIMICRET SF A 100 por sus propiedades está recomendado para:

- Concretos bombeables
- Colados continuos.
- Descimbrado a corto plazo.
- Estructuras de diseño especial.
- Estructuras densamente armadas.
- Estructuras postensadas.
- Estructuras prefabricadas.
- Estructuras pretensadas, etc.

VENTAJAS

QUIMICRET SF A 100 es un superfluidizante-acelerante.

- Se caracteriza por un alto poder dispersante permitiendo una perfecta distribución de las partículas del cemento del concreto, provocando su hidratación completa, obteniendo el máximo efecto adherente del cemento.
- Confiere a su concreto altos índices de flexibilidad.
- Se obtiene una hidratación completa.
- Se obtiene un máximo poder adherente en el concreto
- Mayor eficiencia del equipo para el bombeo.
- Reduce el tiempo de vibrado para lograr una correcta compactación.
- No provoca segregación ni sangrados.
- Produce excelentes acabados.
- Reduce costos en el cimbrado, colocación y en los tiempos de construcción.
- Reduce el contenido del agua de 10% a 15%.

FORMA DE EMPLEO

Como Superfluidizante

QUIMICRET SF A 100 se dosifica directamente al concreto recién elaborado, con la mayor precisión posible, utilizando una probeta graduada y calibrada.

NOTA: Agregue el QUIMICRET SF A 100 inmediatamente después de que todos los ingredientes se hayan mezclado completamente.

Como reductor de agua

- QUIMICRET SF A 100 se debe adicionar al concreto con la última porción de agua de amasado de la mezcla.
- Debe hacerse el trabajo de acabado de inmediato.
- El efecto de superfluidez durará 30 minutos y se prolongará o acortará según la temperatura ambiente.

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Alborada No. 136 Piso 10, Colonia Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, México D.F., C.P. 14010.

Planta: Tecamac, Edo. de Mex., Tel. (01779) 796 2220. Fax. (01779) 796 0433. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.com.mx

GARANTÍA LIMITADA. IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcar desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probablemente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.

- Debe curarse la losa con CURAQUM E BCO. L.P.U. para mantener la humedad de la mezcla.
- El QUIMICRET SF A 100 puede redosificarse, si por problemas de cimbrado debe permanecer superfluido.

DOSIFICACIÓN

Como Superfluidizante

Del 0.6 al 1.0% basándose en el peso del cemento (De 300 a 500 ml por cada 50 Kg de cemento)

Como reductor de agua de alto rango

Del 1.2 al 3.0% basándose en el peso del cemento (De 600 a 1500 ml por cada 50 Kg de cemento)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Líquido café
Viscosidad (Copa Ford No.4)	ASTM D - 1200	10 - 12 seg
% Material no volátil	ASTM D - 2369	39 - 41% peso
Densidad	ASTM D - 1475	1.20 - 1.22 g/cc
pH	ASTM E - 70	9.0 - 10.0
Tiempo de fraguado	ASTM C - 403	<p>Al menos 1 hr antes del testigo y no más de 1.5 hrs después del testigo.</p> <p>No más de 1 hr antes del testigo y no más de 1.5 hrs después del testigo.</p>
Resistencia a la compresión	ASTM C-39	<p>1 dia 125% (mínimo) 3 días 125% (mínimo) 7 días 115% (mínimo) 28 días 110% (mínimo) 1 año 100% (mínimo)</p>
Revenimiento inicial: • Testigo sin QUIMICRET SF A 100 • Muestra con QUIMICRET SF A 100 al 1.5% sobre el peso del cemento	ASTM C-143	<p>7 cm</p> <p>15 cm</p>

*CON RESPECTO AL TESTIGO (CONCRETO SIN ADITIVO)

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

QUIMICRET SF A 100 mantendrá sus propiedades durante un año en un lugar seco, fresco y bajo techo.